


Polyamid 12 Hortumlar

Polyamide 12 Tubes



Ürün Kodu Product Code	Dış Ç. x İç Ç. O. D. x I. D. (mm)	Top U. Length per Roll (m)	Renkler Colours
PA12H01500300S	3 x 1.5	200	●○
PA12H02000400S	4 x 2	200	●○
PA12H02500400S	4 x 2.5	200	●
PA12H03300500S	5 x 3.3	100	●
PA12H03000600S	6 x 3	100	●
PA12H04000600S	6 x 4 ✓	100	●○●●●
PA12H05000700S	7 x 5	100	●
PA12H03500750S	7.5 x 3.5	100	●
PA12H04400800S	8 x 4.4	100	●
PA12H05500800S	8 x 5.5	100	●
PA12H06000800S	8 x 6 ✓	100	●○●●●
PA12H06000900S	9 x 6	100	●
PA12H06000952S	9.52 x 6	100	●
PA12H07000952S	9.52 x 7	100	●
PA12H07501000S	10 x 7.5 ✓	100	●
PA12H08001000S	10 x 8 ✓	100	●○●
PA12H08001100S	11 x 8	100	●
PA12H09001100S	11 x 9	100	●
PA12H09001200S	12 x 9 ✓	100	●●●●●
PA12H09001270S	12.7 x 9	50	●
PA12H10001200S	12 x 10	100	●○
PA12H10001400S	14 x 10	50	●
PA12H12001500S	15 x 12 ✓	50	●
PA12H12001600S	16 x 12	50	●
PA12H14001800S	18 x 14	50	●

✓ İşaretli ürünlerin 25 m. lik karton kutu ambalajları mevcuttur.

All the marked products available in content of 25 meters, cardboard packaging.

İÇ ÇAP I.D. mm	ET KALINLIĞI Wall Thickness mm	DIŞ ÇAP O.D. mm	TOLERANS Tolerance mm	MAX. ÇALIŞMA BASINÇLARI Max. Working Pressure -40°C +20°C +50°C +80°C Bar Bar Bar			TOP AĞIRLIĞI Roll Weight Kg	PATLAMA BASINCI Burst Pressure Bar (23°C)
2	1.00	4	± 0,10	42	27	20	1.94	127
2.5	0.75	4	± 0,10	31	20	15	1.60	93
4	1.00	6	± 0,10	29	18	14	1.62	87
5.5	1.25	8	± 0,10	27	17	13	2.73	81
6	1.00	8	± 0,10	21	13	10	2.27	63
7.5	1.25	10	± 0,12	21	17	10	3.54	63
8	1.00	10	± 0,15	16	10	7.5	2.91	48
9	1.50	12	± 0,15	21	13	10	5.01	63
10	2.00	14	± 0,15	24	15	11	3.88	72
12	1.50	15	± 0,15	16	10	7.5	3.30	48
12	2.00	16	± 0,15	21	13	10	4.50	63
14	2.00	18	± 0,15	18	11	8.5	5.25	54

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimates and may vary depending on ambient and operating conditions. Users can reveal that, the efficiency of the products may show different results in different contexts applications.